




# Essence

Especificación según EN 1307

Fabricación	ISO 2424	Tuftado 1/10 "						
Aspecto	ISO 2424	Bucle						
Método de tintada	Tintado en masa							
Tamaño de baldosas	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 / 19,68" x 19,68"			(20 baldosas por caja)		
Soporto primario	ISO 2424	Vellón de poliéster						
Soporto secundario	ISO 2424	ProBase - betún modificado						
Tipo de fibra	ISO 2424	BCF Poliamida 6						
Altura total	ISO 1765	mm	5.5	inch	0.2			
Altura de fibra	ISO 1766	mm	2.6	inch	0.10			
Ú <sup>o</sup> [ $\Delta$ ]	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	3850	oz/yd <sup>2</sup>	113.6			
Ú <sup>o</sup> [ $\Delta$ ]	ISO 2424	g/m <sup>2</sup>	500	oz/yd <sup>2</sup>	14.8			
Ú <sup>o</sup> [ $\Delta$ ]	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	310	oz/yd <sup>2</sup>	9.1			
Ö <sup>o</sup> [ $\Delta$ ]	ISO 8543	g/cm <sup>3</sup>	0.119	lb/in <sup>3</sup>	0.0043			
Ú <sup>o</sup> [ $\Delta$ ]	ISO 1763	/dm <sup>2</sup>	1580	/yd <sup>2</sup>	132104			
Carga electrostática	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Resistencia vertical	ISO 10965	Ohm	-					
Resistencia horizontal	ISO 10965	Ohm	-					
Clasificación para uso	EN 1307	33 Comercial - uso intenso						
Clase de lujo	EN 1307	LC 1						
Estabilidad dimensional	EN 986	%	≤ 0,20					
Aislamiento del sonido de impacto $\Delta L_w$	ISO 10140	dB	24					
Absorción del sonido	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
			$\alpha_s$	0.01	0.01	0.05	0.17	0.29
Reducción del sonido	ISO 354	$\alpha_w$	0.15					
Resistencia térmica	ISO 8302	m <sup>2</sup> .K/W	0.040					
Inflamabilidad	EN 13501-1	Bfl - s1 (suelta a prueba)						
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	835EB08F						


 Producido por:  
 Tarkett BV  
 Taxandriaweg 15  
 NL - 5142 PA Waalwijk  
 EN 14041  
 0493-CPR-0002

Esta hoja de especificaciones también es válida para todos los colores del producto "Essence 530".



Los pisos DESSO deben instalarse de acuerdo con las instrucciones de instalación de Tarkett y las normas comerciales reconocidas. Un programa de limpieza y mantenimiento eficaz y periódico es vital para conservar un alto nivel de apariencia. Los productos para pisos DESSO sólo deben utilizarse como revestimientos de pisos. Nota: Tarkett se reserva el derecho de modificar esta especificación sin previo aviso; los cambios están sujetos a las tolerancias normales de producción. Para consultar las últimas versiones de las especificaciones técnicas, visite [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com).