

## Rock

Especificación preliminar según EN 1307

Fabricación	ISO 2424		Tuftado 1/10 "					
Aspecto	ISO 2424		Bucle					
Método de tintada			Tintado en masa					
Tamaño de baldosas	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 / 19,68" x 19,68" (20 baldosas por caja)					
Soporto primario	ISO 2424		Vellón de poliéster					
Soporto secundario	ISO 2424		ProBase - betún modificado					
Tipo de fibra	ISO 2424		BCF Poliamida 6 ECONYL® **					
Altura total	ISO 1765	mm	7.0	inch	0.3			
Altura de fibra	ISO 1766	mm	3.6	inch	0.14			
Peso total	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	3950	oz/yd <sup>2</sup>	116.6			
Peso de fibra total	ISO 2424	g/m <sup>2</sup>	685	oz/yd <sup>2</sup>	20.2			
Peso de fibra en superficie	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	420	oz/yd <sup>2</sup>	12.4			
Densidad de fibra	ISO 8543	g/cm <sup>3</sup>	0.117	lb/in <sup>3</sup>	0.0042			
Puntadas	ISO 1763	/dm <sup>2</sup>	950	/yd <sup>2</sup>	79430			
Carga electrostática	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Resistencia vertical	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 <sup>9</sup>					
Resistencia horizontal	ISO 10965	Ohm	-					
Clasificación para uso	EN 1307		33 Comercial - uso intenso					
Clase de lujo	EN 1307		LC 2					
Estabilidad dimensional	EN 986	%	≤ 0,2					
Aislamiento del sonido de impacto ΔL <sub>w</sub>	ISO 10140	dB	25					
Absorción del sonido	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
			α <sub>s</sub>	0.01	0.03	0.08	0.19	0.34
Reducción del sonido	ISO 354	α <sub>w</sub>	0.20					
Resistencia térmica	ISO 8302	m <sup>2</sup> .K/W	0.076					
Inflamabilidad	EN 13501-1		Bfl - s1 (suelta a prueba)					
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		5CDD560E					




Producido por:

Tarkett BV  
Taxandriaweg 15  
NL - 5142 PA Waalwijk

EN 14041  
0493-CPR-0002



**ECONYL®**  
ENDLESS POSSIBILITIES



\*\*ECONYL® está fabricado con contenido 100% regenerado.

Los pisos DESSO deben instalarse de acuerdo con las instrucciones de instalación de Tarkett y las normas comerciales reconocidas. Un programa de limpieza y mantenimiento eficaz y periódico es vital para conservar un alto nivel de apariencia. Los productos para pisos DESSO sólo deben utilizarse como revestimientos de pisos. Nota: Tarkett se reserva el derecho de modificar esta especificación sin previo aviso; los cambios están sujetos a las tolerancias normales de producción. Para consultar las últimas versiones de las especificaciones técnicas, visite [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com).

EN-20240716