

RUBY 70

FICHA TÉCNICA

Clasificación	Norma	Valor Tarkett
Tipo de producto	ISO 10582	Pavimento vinílico heterogéneo
Clasificación Comercial	ISO 10874	34 Muy Intenso
Clasificación Industrial	ISO 10874	43 Intenso
Clasificación capa de uso	ISO 10582	Tipo I
Características	Norma	Valor Tarkett
Espesor capa de uso	EN ISO 24340	0,70 mm
Espesor total	EN ISO 24346	2 mm
Peso total	EN ISO 23997	3000 g/m ²
Tratamiento de protección		TopClean
Sistema de instalación		Pegado
Características Marcado CE	Norma	Valor Tarkett
Declaración de prestaciones #	EN 14041	0131-0038-DoP-2014-10
Comportamiento al fuego	EN ISO 13501-1	Bfl-s1
Comportamiento electrostático	EN 1815	Antiestático (≤ 2 kV)
Resistencia Térmica	EN ISO 10456	0,020 m ² ·K/W
Resbaladidad	EN 13893	Clase DS ($\mu \geq 0,30$)
Características Técnicas	Norma	Valor Tarkett
Punzonamiento estático	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	Valor medio obtenido : ≤ 0.10 %
Resbaladidad	DIN 51130	R10
Comportamiento a patas de mobiliario	EN ISO 16581	Sin daños
Comportamiento a sillas con ruedas	EN ISO 4918	Sin daños
Abarquillamiento	EN ISO 23999	$\leq 8 $ mm
Solidez colores - Luz	EN ISO 105-B02	≥ 6
Resistencia a productos químicos	EN ISO 26987	Sin daños
Calefacción radiante		Sí (máximo 27°C)
Sostenibilidad, Medioambiente y Calidad del aire interior	Norma	Valor Tarkett
Reciclabilidad		Reciclable
Total contenido reciclado		31 %
Huella de Carbono (Cradle-to-Gate, EPD Modulos A1-A3)		6,83 kg CO ₂ e /m ²
Emisiones COV tras 28 días	EN 16516	Oro (≤ 100 $\mu\text{g} / \text{m}^3$)
Emisiones de formaldehído	EN 717-1	E1
EPD-numero		S-P-01348
Formatos y diseños		
Rollo		Rollo 2x23m Rollo 4 x 23 m
Número de diseños disponibles		32



La información anterior está sujeta a modificaciones en beneficio de mejoras adicionales (05/09/2023). Según el Reglamento Europeo N° 305/2011 para el Mercado CE y las Declaraciones de Prestaciones están disponibles en nuestro sitio web <https://www.tarkett.es> Deben seguirse las instrucciones de Tarkett sobre instalación, limpieza y mantenimiento. Comuníquese con Tarkett en la dirección que se muestra para obtener más instrucciones.