

LÍNEA ECLIPSE PREMIUM®



Clasificación de uso	EN 685 / ISO 10874	Residencial 23 Comercial 34 Industrial 43
Espesor total	EN 428 / ISO 24346	2mm
Formato	EN 426 / ISO 24341	2x23m
Embalaje	EN 426 / ISO 24341	46m ²
Peso promedio	EN 430 / ISO 23997	3,0kg/m ²
Tratamiento de protección	-	PUR REFORZADO
Resistencia a la abrasión	EN 660-2	Clase T
Contenido aglutinante	ISO 10581	Tipo I
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 NBR 13818	R9
Punzonamiento residual	EN 433 ISO 24343-1	0,03mm
Estabilidad dimensional	EN 434 / ISO 23999	≤ 0,40%
Absorción acústica al impacto	ISO 717-2	Δ_{Lw} 4dB
Propiedades electrostáticas	EN 1815	< 2kV
Reacción al fuego	NBR 16626	Clase II A
Emisiones COV	AGBB/DIBT	≤ 10µg/m ³ (después de 28 días)