

LINHA CLICK



		AMBIENTA® TECH	ESSENCE®
Tipo de revestimento	NBR 14917-1	Piso vinílico heterogêneo com base acústica (HTE)	Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC)
Classificação de uso	EN 685 / ISO 10874	Residencial 23 Comercial 32	Áreas residenciais e quartos de hotéis
Espessura	EN 428 / ISO 24346	5,0mm	4,0mm
Tamanho	EN 427 / ISO 24342	Réguas 181x1520mm 96x610mm Placas 304,8x609,6mm	200x1220mm
Embalagem	EN 427 / ISO 24342	08 réguas (2,20m ²) 32 réguas (1,87m ²) 12 placas (2,23m ²)	10 réguas (2,44m ²)
Peso médio	EN 430 / ISO 23997	8,090kg/m ²	7,052kg/m ²
Armazenamento	-	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada
Padronagem	-	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)
Proteção superficial	-	PUR	PUR
Resistência à abrasão	EN 660-2	Classe T	Classe T
Resistência ao escorregamento	DIN 51130 NBR 13818	R9 ≥ 0,40	R9 ≥ 0,40
Identação residual	EN 433 / ISO 24343-1	0,04mm	0,04mm
Estabilidade dimensional	EN 434 / ISO 23999	≤ 0,25%	≤ 0,25%
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A	Classe II A
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ _{Lw} 19dB	Δ _{Lw} 4dB
Estabilidade da cor	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Resistência química	EN 423 / ISO 26987	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns
Resistência à condutividade elétrica	EN 1815	< 2,5kV (sobre concreto)	< 2kV (sobre concreto)
Emissão de COV	AGBB / DIBT	≤ 100µg/m ³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m ³ (depois de 28 dias)

Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia - Jacareí/SP - CEP. 12305-010 - 0800 011 91 22