

LINHA BASIC[®]

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

		CORE	DOTS
Classificação de uso	EN 1307	32	32
Método de produção	ISO 2424	Tufado 1/12"	Tufado 1/10" Bouclé
Tipo de fio	ISO 2424	100% PP Stainsafe	100% PP Stainsafe
Método de tingimento	-	Tingido em massa	Tingido em massa
Espessura total	ISO 1765	6,5mm	5,7mm
Espessura do pelo	ISO 1766	3,5mm	2,8mm
Dimensões	EN ISO 24342	500x500mm (20 placas por caixa) 250x1000mm (20 Réguas por caixa)	500x500mm (20 placas por caixa)
Base primária	ISO 2424	PP - Polipropileno	PP - Polipropileno
Base secundária	ISO 2424	Base termoplástica betuminosa	Base termoplástica betuminosa
Peso total	ISO 8543	3700g/m ²	3725g/m ²
Peso total do fio	ISO 2424	549g/m ²	360g/m ²
Número de tufos	ISO 1763	202,100/m ²	149,600/m ²
Estabilidade dimensional	EN 986	-	≤ 0,2%
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe III A	Classe III A
Carga estática	ISO 6356	< 2kV	< 2kV
Estabilidade de cor	EN 986	5 - 6	5 - 6
Resistência à água	ISO 354	4 - 5	4 - 5

MAIS INFORMAÇÕES:



Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia
Jacareí/SP - CEP. 12305-010 - 0800 011 91 22

www.tarkett.com.br