

LÍNEA EXCLUSIVE 300+

	Clasificación ISO 10874 EN 685		23
			32
	Tratamiento de protección	-	Extreme Protection
	Espesor total	ISO 24346 (EN 428)	3,00mm
	Espesor capa de uso	ISO 24340 (EN 429)	0,35mm
	Peso Total	ISO 23997 (EN 430)	2,170kg/m ²
	Formatos	ISO 24341 (EN 426)	4x25m 3x25m 2x25m
	Estabilidad dimensional	ISO 23999 (EN 434)	≤ 0.40%
	Reacción al fuego	EN 13501-1	C _r - S ₁
	Grupo de abrasión	EN 660-2	Clase T
	Deformación Residual	ISO 24343-1 (EN 433)	≤ 0,20mm
	Test sillas con ruedas	ISO 4918 (EN 425)	Adecuado
	Propiedades electrostáticas	EN 1815	≤ 2Kv
	Absorción a ruidos de impacto	ASTM E989-06 (EN ISO 717-2)	19dB
	Calefacción radiante	-	máx 27 °C
	Resistencia térmica	EN 12667	0,05m ² K/W
	Resistencia química	ISO 26987 (EN 423)	Buena Resistencia
	Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	R10
	Solidez a la luz	EN ISO 105-B02	≥ 6
	Emissiones COV	AGBB/DIBT	≤ 100µg/m ³ (después de 28 días)